

תיקונים בצבע רטוב על אבקה

הכנת השטח:

ברזל שחור:

1. יש להסיר מהשטח המיועד לתיקון לכלוך, אבק ושומנים על ידי ניגוב עם מטלית בד נקיה ספוגה במדלל 100-4
2. יש לחספס את איזור התיקון בעזרת נייר לטש מספר 60
3. ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק

צביעה:

1. עבור שטחים קטנים עד 5-6 סמ"ר ניתן ליישם בהברשה עבור שטחים גדולים מומלץ ליישם בהתזה
 - שכבה ראשונה של אפוקסי דו רכיבי מסוג "אפוקסי HB 55" בגוון אפור ובעובי של כ- 40 מיקרון לפי הוראות היצרן
 - להמתין 6 שעות ליישום השכבה העליונה (בטמפ' 25°C)
2. שכבה עליונה, ליישם בהברשה או בהתזה צבע פוליאורייתני דו רכיבי מסוג "אוניקריל" עד כיוונו מושלם בעובי מינימאלי של 40 מיקרון לפי הוראות היצרן
 - יש לוודא חפיפה של 5 ס"מ לפחות על הצבע הישן
 - יש להניח לייבוש כ- 12 שעות (בטמפ' 25°C)
 - גוון, ברק ומירקם בהתאם לציפוי האבקה
 - במידה ומיישמים שתי שכבות "אוניקריל", זמן המתנה בין השכבות 12 שעות (בטמפ' 25°C)

הערות:

- תיקונים לאבקות בגימור טקסטורה יבוצעו בצבע רטוב בתואם בגוון ובברק לציפוי האבקה המקורי
- צביעה בהברשה או בגלילה עלולה לפגוע במרקם הצבע
- אין אפשרות לבצע התאמה מושלמת של צבע רטוב לתיקונים (גוון, ברק, מרקם וגימור מתכתי) לציפוי האבקה המקורי או הקיים בשטח
- אין אפשרות לקבל אחידות דהייה של הצבע הרטוב לתיקונים, וציפוי האבקה המקורי
- יש לעיין בדפים הטכניים המצורפים של הצבע הרטוב לתיקונים לפני ביצוע העבודה
- יש לדאוג שהמשטח המיועד לתיקון יכלול גם חפיפה של כ- 2-3 ס"מ עם ציפוי האבקה
- יש לבצע את כל שלבי הכנת השטח לפני הצביעה בצבע רטוב וזאת על מנת להבטיח הידבקות מושלמת של הצבע הרטוב למשטח ולאבקות הצבע